ДОМФОРТ
КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЛЯ МЕБЕЛИ

КЛЕЙ-РАСПЛАВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ BETAMELT 538

Самый популярный клей в линейке APEL, который давно зарекомендовал себя среди производителей мебели многих регионов России. Характеризуется высоким качеством и демократичной ценой. В складскую программу входит клей белого и черного цвета.

Цена
= отечественные и азиатские марки

Качество
= ведущие европейские марки

Жёсткая тара
= удобство при транспортировке и хранении

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: Гранулы

Цвет: Натуральный, молочно-белый

вязкость по Брукфильду: 65000 МПас

Рабочая температура: 190-220 С

Скорость подачи: от 15 м/мин

Область размягчения: 105 С

Упаковка: ведра 25 кг

КЛЕЙ-РАСПЛАВ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
BETAMELT 611

Популярный вид клея среди всех производителей мебели, от крупных фабрик до мелкого производства. Применяется на станках с низкой скоростью подачи и невысокой рабочей температурой.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: Гранулы
Цвет: Натуральный, молочно-белый
Рабочая температура: 140-160 С
Скорость подачи: от 8 до 15 м/мин
Вязкость по Брукфилду: 45000 МПас
Область размягчения: 85℃
Упаковка: ведра 25 кг

КЛЕЙ-РАСПЛАВ (ПРОЗРАЧНЫЙ)
BK 511

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: гранулы
Цвет: натуральный, молочный белый, при кромлении прозрачный
Вязкость по Брукфильду 105.000 ± 10.000 mPa.s
Температура валика: 190-210 С
Рабочая температура:160-210 °С
Рабочая скорость: 10-35 м/мин.
Рабочее давление: 3-5 кг/см2
Упаковка: мешок 25 кг

Клей-расплав для самых требовательных производителей мебели. Имеет самый широкий диапазон рабочей температуры и скорости. При кромлении становится прозрачным.

КЛЕЙ-РАСПЛАВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
BETAMELT BK 522-T

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: гранулы
Цвет: натуральный, молочно-белый, ореховый или черный
Вязкость по Брукфильду: 60.000 ± 10.000 mPa.s
Температура размягчения: 96 ± 3 °C (ASTM D36/DIN 52 011)
Температура разложения: >250°C
Растворимость в воде: нерастворимый
Рабочая температура: 180-220 C
Влажность в материале: 8-10%
Рабочая скорость: 18-30 м/мин.
Рабочее давление: 3-5 кг/см2
Упаковка: ведра 25 кг

Клей-расплав для высокопроизводительных кромкооблицовочных станков с высокой скоростью подачи.

КЛЕЙ-РАСПЛАВ ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЙ
BETAMELT HOTMELT 539

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: гранулы
Цвет: натуральный, молочно-белый или ореховый
Вязкость по Брукфильду: 60.000 ± 10.000mPa.s
Температура валика: 200-220°C
Рабочая температура: 190-220 C
Влажность в материале: 8-10%
Рабочая скорость: 8-15 м/мин
Упаковка: мешок 25 кг

Клей-расплав для самых экономичных покупателей. Более выгоден, чем азиатские аналоги, при этом соответствует высоким требованиям качества линейки APEL.

Хит продаж

apel

MITREAPEL

контактный двухкомпонентный ЧУДО-клей

- уникальные склеивающиеся возможности
- сращивание плит без саморезов
- фасовка: **50 гр./200 мл.**, **100 гр./400 мл.**
- надежное крепление элементов

ВЫГОДНАЯ ЦЕНА

ЕВРОПЕЙСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО В СООТВЕТСТВИИ С МИРОВЫМИ СТАНДАРТАМИ

ГАРАНТИРОВАННОЕ КАЧЕСТВО

20кг

100кг

Проведены испытания!

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК
APEL SILICONE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: паста
Цвет: белый, прозрачный, черный
Время высыхания: 20 мин.
Вязкость: ~ 800 000 мПа • с
Плотность 25 °C: 0,90-1,00 г/см3
Растворимость в воде: нерастворимый
Упаковка: туба 320г/280мл

СИЛИКОНОВЫЙ ГЕРМЕТИК для стекол и зеркал
APEL MIRROR SILICONE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: паста
Время отверждения: 5-10 мин.
Плотность 25 °C: 1,02 ± 0,03 г/см3
Растворимость в воде: нерастворимый
Температурное сопротивление: от -60°C до + 180°C
Упаковка: туба 310мл.

apel КЛЕЕВЫЕ СИСТЕМЫ

Высокая прочность склеивания

Тонкий клеевой шов

Используется ведущими производителями мебели

КЛЕЙ ДЛЯ ПРОФИЛЯ МДФ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: вязкая жидкость
Цвет: белый
PH: 3,5-5
Вязкость:
20000 ± 4000 мПа • с
Массовая доля сухого вещества: 52% ± 1
Упаковка:

Гомополимер на основе ПВА, предназначенный для склеивания профиля МДФ, выпускается в соответствии со стандартами D3. Не допускает отсоединения профилей МДФ даже при высоких температурах. Быстро высыхает, после высыхания образует тонкий слой в виде прозрачной пленки. Дает превосходные результаты на стыках, выполненных шипорезными станками.

APEL D3 TRANSPARENT GLUE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: вискозная жидкость
Цвет: белый
PH: 4-5,5
MFFT: 5 C
Вязкость: 21000 ± 5000 мПа • с
Плотность 21 °C: 1,09 г / см3
Открытое время: 5-7 мин.
(25 °C, 50% влажность)
Температура кипения: ~ 100 ° C
Давление пара 20°C: 2,300 Па
Твердые вещества: 46% ± 2
Растворимость в воде:
частично растворим
Упаковка: канистра 25 кг.

КЛЕЙ МЕМБРАННО-ВАКУУМНОГО ПРЕСОВАНИЯ

Однокомпонентный

Время пресса:
40 сек.- 4 мин. (80-120° C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: вязкая жидкость
Цвет: белый.
Вязкость: 1500-2000 mPa.s
Температура реактивации: 80-95 °C
Давление: 4 бар
Потребление: 85-120 г/м2
Жизнеспособность: 8 часов
Открытое время: 8 часов
Упаковка: канистра 25 кг

КЛЕЙ МЕМБРАННО-ВАКУУМНОГО ПРЕСОВАНИЯ

Двухкомпонентный

Время пресса:
40 сек.- 4 мин. (80 - 120° C)

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Форма: вязкая жидкость
Цвет: белый
Вязкость: 1500-2000 mPa.s
Отвердитель: 4%
Температура реактивации: 80-95 °C
Минимальная температура активации: 40-55 °C
Упаковка: канистра
Давление: 4 бар
Потребление: 60-100 г/м2
Жизнеспособность: 8 часов
Открытое время: 8 часов
Упаковка: канистра 25 кг